

SSASEAL AQUA

TECHNISCHES DATENBLATT

Unsere Qualität SSASEAL AQUA ist ein Polyurethan-Schaum.

Technische Eigenschaft	Norm	Einheit	Sollwert
Raumgewicht	DIN EN ISO 845	kg/m ³	30
Druckspannung 40% (4 Kurve)	DIN EN ISO 3386	kPa	13,5
Zugfestigkeit,-trocken	DIN EN ISO 1798	kPa	110
Bruchdehnung,-trocken	DIN EN ISO 1798	%	70
Druckverformungsrest 50 %	DIN EN ISO 1856 (22 h, 70°C) a) 30 min b) 24 h	% %	13,5 8
Dichtigkeit	RPA-1016	24 h	bestanden
Brennrate	FMVSS 302	mm/min	SE/NBR
Emissionsverhalten: - VOC - FOG - Formaldehyd	VDA 278 VDA 278 VDA 275	ppm ppm mg/kg	80 34 < 2,7
Fogging	DIN 75201 B	mg	0,37
Geruch	VDA 270 C3	Note	max. 3
Temperaturbereich	intern		-40 bis +120°C
Luftdurchlässigkeit	DIN EN ISO 9237 (10 mm, 50 Pa)	l/m ² s	<10
Wasserdichtigkeit	Denso DDS8072-056 (100mm H ₂ O, 50%, > 20 h) a) 100 mm H ₂ O, 50 % Komprimierung b) 125 mm H ₂ O, 50 % Komprimierung c) 100 mm H ₂ O, 10 % Komprimierung	dicht nach dicht nach dicht nach	> 48 h > 20 h > 20 h

Alle Angaben sollen Sie informieren und wurden nach bestem Wissen gemacht. Die Daten basieren auf Durchschnittswerten und sind als Richtlinien zu betrachten. Sie sind jedoch unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von der Pflicht, durch eigene Versuche die Eignung für den einzelnen Einsatzzweck zu überprüfen. Eine Haftung für Schäden und Nachteile ist ausgeschlossen.