SSA Europe GmbH
Industrieklebebänder

SSASEAL AQUA

TECHNISCHES DATENBLATT

Unsere Qualität SSASEAL AQUA ist ein Polyurethan-Schaum.

Technische Eigenschaft	Norm	Einheit	Sollwert
Raumgewicht	DIN EN ISO 845	kg/m³	30
Druckspannung 40% (4 Kurve)	DIN EN ISO 3386	kPa	13,5
Zugfestigkeit,-trocken	DIN EN ISO 1798	kPa	110
Bruchdehnung,-trocken	DIN EN ISO 1798	%	70
Druckverformungsrest 50 %	DIN EN ISO 1856 (22 h, 70°C) a) 30 min b) 24 h	 % %	 13,5 8
Dichtigkeit	RPA-1016	24 h	bestanden
Brennrate	FMVSS 302	mm/min	SE/NBR
Emissionsverhalten: - VOC - FOG - Formaldehyd	 VDA 278 VDA 278 VDA 275	 ppm ppm mg/kg	 80 34 < 2,7
Fogging	DIN 75201 B	mg	0,37
Geruch	VDA 270 C3	Note	max. 3
Temperaturbereich	intern		-40 bis +120°C
Luftdurchlässigkeit	DIN EN ISO 9237 (10 mm, 50 Pa)	l/m²s	<10
Wasserdichtigkeit	Denso DDS8072-056 (100mm H20, 50%, > 20 h) a) 100 mm H_2O, 50 % Komprimierung b) 125 mm H_2O, 50 % Komprimierung c) 100 mm H_2O, 10 % Komprimierung	 dicht nach dicht nach dicht nach	 > 48 h > 20 h > 20 h

Alle Angaben sollen Sie informieren und wurden nach bestem Wissen gemacht. Die Daten basieren auf Durchschnittswerten und sind als Richtlinien zu betrachten. Sie sind jedoch unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von der Pflicht, durch eigene Versuche die Eignung für den einzelnen Einsatzzweck zu überprüfen. Eine Haftung für Schäden und Nachteile ist ausgeschlossen.

SSA Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Die angegebenen Werte entsprechen der statistischen Qualitätskontrolle, technische Änderungen die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen, auf Grund der Erfahrungen aus der Praxis, eine Garantie kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der SSA Produkte durch eigen Versuche zu erproben. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen SSA Industriefachberater, oder direkt an die Abteilung Anwendungstechnik der SSA Europe GmbH.